



Die Platte **DRVOLIT D** ist aus mineralisierter Holzwolle, die mit Zementbindemittel und Zusatzstoffen zu einer kompakten Einheit verbunden wird. Durch das Mineralisierungsverfahren wird der Brandwiderstand der Holzwolle erheblich erhöht. Wegen der Poreninnstruktur und Formfläche wirkt sie als vorzüglicher Schallabsorber in Schallschutzsystemen.



Eigenschaften:

- Wärmeleitfähigkeit : $\lambda_D = 0,074 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Schwer brennbares Material: Euroklasse B-s1,d0 nach EN 13501-1
- Gute Haftung auf Beton und ideale Unterlage für Putze
- Beständig gegen Alterung, Chemische Einflüsse, Insekten und Schimmelpilze
- Neutral in Kombinationen mit Baumaterialien und Metallen
- Guter Schallabsorber und hohe Dampfdurchlässigkeit
- Sehr gute mechanische Eigenschaften
- Einfache Bearbeitung und Montage
- Hohe Fähigkeit der Erhaltung der Phasenverschiebung der Wärmedurchdringung von Gebäuden

Anwendungsbereiche:

- Verbesserte Schall- und Wärmedämmung
- Brandschutz für tragende Holz- und Metallkonstruktionen
- Unterlage für Putz im System hinterlüfteter Fassaden
- Bau von ein- oder beidseitig verkleideten Trennwänden
- Wärmedämmung in Dämmungssystemen von Schrägdächern (Mansarden) von der Innen- oder Außenseite
- Akustische Auskleidung von Wänden und Decken als sichtbare Oberfläche
- Innere und äußere Verkleidung von Baukonstruktionen bei Holzhäuser
- Isolator und Grundlage für Putze
- Für Betonschalung und verlorene Schalung

WW-EN 13168-L1-W1-T1-S2-P1-CS(10)150-BS*-CI3



Dicke	(mm)	15	20	25	30	35	50	75
BS*	(kPa)	1700	1500	1300	1150	1000	700	600

DRVOLIT D		D 15	D 20	D 25	D 30	D 35	D 50	D 75
Dimensionen Platte	(mm)	1000 x 600						
Plattendicke	(mm)	15	20	25	30	35	50	75
Durchschnittgewicht	(kg/m ²)	8,5	10,0	11,5	13,0	14,5	19,5	28,0
Wärmedurchlasswiderstand	(m ² K/W)	0,20	0,25	0,30	0,40	0,45	0,65	1,00
Menge pro Palette	(Stück/m ²)	110/132	100/120	80/96	70/84	60/72	40/48	28/33,6

ENT-VER GmbH

Schweidlgasse 15, 1020 Wien

☎ +43 664 44 86 154 ✉ office@ent-ver.com 🌐 www.ent-ver.com

Auflage vom 02/2021 Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt jeweils die aktuelle Auflage. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.



DRVOLIT D

Wesentliche Merkmale	Symbol	Einheit	Daten							Standard
			15	20	25	30	35	50	75	
Plattendicke	d	[mm]	15	20	25	30	35	50	75	EN 13168
Länge Platten	l	[mm]	1000							EN 13168
Plattenbreite	b	[mm]	600							EN 13168
Toleranz: - Länge	L1	[mm]	+5, -10:							EN 822
- Breite	W1	[mm]	± 3							EN 822
- Dicke	T1	[mm]	+3;-2 für die nominale Länge l ≤ 1.250 mm +4;-3 für die nominale Länge l > 1.250 mm							EN 822
- Rechteckigkeit	S2	[mm]	≤ 2							EN 824
- Ebenheit	P1	[mm]	≤ 6							EN 825
Wärmeleitfähigkeit	λ _D	W/mK	0,074							EN 12667 i EN 12939
Wärmedurchlasswiderstand	R _D	m ² K/ W	0,20	0,25	0,30	0,40	0,45	0,65	1,00	EN 12667 EN 12939
Biegefestigkeit	BS	kPa	1700	1500	1300	1150	1000	700	600	EN 12089, A
Druckspannung bei 10% Stauchung	CS	kPa	≥ 150							EN 826
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ		3 - 5							
Chloridgehalt	Cl3	%	Ebenen Cl3 ≤ 0,06							EN 13168
Brandverhalten:	Euroklasse		B.s1, d0							EN 13501-1

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung:

Der Untergrund muss eben und frei von losen Teilen sein. Zuschnitte der Platten sind sehr einfach mit Elektro-Kreissäge oder Handsäge durchzuführen.

Verkleidung von Wand und Decke:

Die Platten werden mit Baukleber auf den Untergrund geklebt. Der Kleber wird streifenförmig entlang der Kanten und punktförmig im mittleren Bereich aufgetragen. Zusätzlich erfolgt mit Polyamid Dübel und verzinkten Stahlschrauben eine mechanische Befestigung mit etwa 4-5 Stk. pro Platte. Die Platten werden versetzt verlegt.

Deckendämmung für begehbare und unbeheizte Räume für Neubauten:

Wirkungsvoll und Preisgünstig ist nach gültiger Art des Einbaus die Einbetonierung von Platten nach dem System der »Verlorenen Schalung«. Die Platten werden vor dem Betonieren mit 4-5 Stück Edelstahlanker pro Platte versehen und anschließend auf die Schalung gelegt und satt gestoßen. Auf die Platten wird die Armierung auf Drunterleisten verlegt; nachdem erfolgt das ausgießen von Beton. Die Entfernung der Schalungskonstruktion ist einfach, da die Schalung nicht mit dem Beton in Verbindung steht, doch sind die Platten auf der ganzen Oberfläche mit dem Beton vereint. Möglich sind zusätzliche Behandlungen (verputzen, streichen ...). Die Platten sind auch ohne zusätzliche Behandlung beständig und haben ein angenehmes Äußeres.

Als Putzträger muss die Platte ausschließlich mit Anker befestigt werden.

Lagerung:

Die Platten sind auf Holzpaletten verpackt; Mengen sind in der Tabelle angegeben. Zu lagern sind die Platten in überdachten Räumen, geschützt vor Feuchte und UV Strahlung. Außerhalb der Originalverpackung sind die Platten liegend auf einem geraden Untergrund zu lagern. Tragend in aufrechter Lage und gewöhnlich auf der Kante der längeren Seite.

Das Produkt ist in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Norm EN 13168 : 2012 + A1 : 2015



- Der Prüfbericht (ITT), INSTITUT IGH d.d. Zagreb, Kroatien,
- Der Prüfbericht (ITT), L1-04-033, FIW München, Deutschland,
- Der Prüfbericht (ITT), Magistrat der Stadt Wien, MA 39 - VFA 2015-0288.01,
- Leistungserklärung: CPR-DoP TI 001- Rev 5 gemäß VERORDNUNG 305/2011
- Dieses Produkt ist 100% FSC-zertifiziert

Das System von Qualitäts - und Umweltmanagement ist in Übereinstimmung mit EN ISO 9001 i ISO 14001